



INCOL® PRIMER 100

Promotor de Adherencia Acrílico Base Agua para
Microcemento y Sistemas Cementicios

DESCRIPCIÓN

INCOL® Primer 100, es un imprimante monocomponente base agua, formulado con resinas acrílicas, promotores químicos de adherencia y aditivos humectantes. Diseñado especialmente para mejorar la adherencia de microcemento, morteros o impermeabilizantes sobre superficies porosas y no porosas como: concreto, cerámica, mármol, metal, yeso, fibrocemento, entre otros.

MODO DE EMPLEO

- Preparación de la superficie. La superficie debe estar sólida, limpia, libre de polvo, grasa, aceites, restos de pintura o partes sueltas que afecten la adherencia. En caso de superficies muy absorbentes o deterioradas, se recomienda limpiar con agua a presión y dejar secar.
- Dilución. Aplicación directa: Usar el producto sin diluir sobre soportes de absorción normal. Dilución recomendada (1:1 con agua): Para superficies muy absorbentes, aplicar en una primera mano diluida y luego una segunda mano pura.
- Aplicación. Puede aplicarse con brocha, rodillo o pulverizador de baja presión, asegurando cubrir homogéneamente toda la superficie. Evitar charcos o acumulaciones.
- Tiempo de secado. Dejar secar entre 1 y 2 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiental. Una vez seco al tacto, se puede aplicar directamente el revestimiento cementicio (microcemento, estuco, nivelante u otro).

USOS

- Incol Primer 100 es un adhesivo versátil utilizado para diversas aplicaciones en la construcción, incluyendo:
- Como imprimante para sistemas de microcemento.
 - Preparación de superficies cementicias porosas en muros y pisos.
 - Mejora de adherencia para sistemas de reparación, morteros autonivelantes y recubrimientos cementicios.
 - Aplicable en interiores y exteriores, siempre que esté protegido de la lluvia durante el secado inicial.
 - Fabricación de morteros de cemento con buena resistencia a agentes químicos y abrasivos.
 - Mejora de la calidad de la pintura vinílica y de cal.
 - Incremento de la resistencia del concreto frente a ambientes ácidos y alcalinos.

DATOS TÉCNICOS

- | | |
|----------------------------|--|
| - Color | : Blanco lechoso Transparente |
| - Base | : Polimeros acrilico |
| - Densidad | : $1.01 \pm 0.02 \text{ g/cm}^3$ |
| - Viscosidad | : Baja |
| - pH | : 7.5-8.5 |
| - Tiempo de secado (25 °C) | : 30 - 60 minutos |
| - Rendimiento estimado | : 6-10 m ² por kg (según soporte) |

Ficha Técnica
INCOL
Primer 100
Julio, 2025

INCOL.COM.PE

+51 955 151 901
incolperusac@gmail.com
ventas@incol.com.pe
Incol Perú



INCOL® PRIMER 100

Promotor de Adherencia Acrílico Base Agua para
Microcemento y Sistemas Cementicios

RENDIMIENTO

La dosis recomendada de INCOL® Primer 100, Uso directo o diluido a un 50% con agua

PRESENTACIÓN

Se presenta en volúmenes x Litro.

Envases : 1 gln., 5 gln., 55 gln.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Para mantener su estabilidad, guarde Incol Primer 100 en su envase cerrado en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. El producto conserva su calidad durante 12 meses cuando se almacena correctamente.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- En caso de emergencia, contacte al CETOX (Centro Toxicológico) de inmediato.
- Este producto es tóxico y no debe ser ingerido. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Durante la manipulación, evite comer o beber. Lávese las manos después de manipular el producto.
- Es imprescindible utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo adecuada.
- En caso de contacto con los ojos y la piel, enjuague con abundante agua de inmediato.
- En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito; busque asistencia médica inmediata

FICHA TÉCNICA

